



# ACTIVATEUR SPRAY

## Fiche Technique

### Introduction

L'**ACTIVATEUR SPRAY** est utilisé pour accélérer le temps de prise en masse des colles cyanoacrylates. Dès contact, la prise est obtenue, évitant ainsi la formation de traces blanches (blooming). Il est utilisé dans le cas de conditions environnementales non optimales (air sec, froid...), de couches d'adhésifs épaisses et/ou de matériaux inactifs. De plus, l'**ACTIVATEUR SPRAY** peut être utilisé pour traiter les résidus de colle débordants sur vos assemblages.

### Application

La température d'utilisation recommandée est comprise entre +10 °C et +30 °C.

Agiter la bombe avant application.

L'**ACTIVATEUR SPRAY** peut être utilisé de deux manières différentes :

1) Avant l'adhésion

Avant l'utilisation, des tests de compatibilité doivent être effectués.

Appliquer le spray d'un côté et le laisser s'évaporer.

L'application de la colle cyanoacrylate se fait sur la surface qui n'a pas été vaporisée avec l'activateur.

Assembler ensuite rapidement les pièces et laisser durcir l'adhésif.

2) Après l'adhésion

Vaporisez l'**ACTIVATEUR SPRAY** sur l'adhésif et laissez durcir.

Afin d'obtenir une surface lisse, une distance de pulvérisation suffisante d'environ 30 cm doit être respectée.

### Stockage et durée de vie

La durée de conservation est de 12 mois maximum à une température de stockage optimale de +5 °C à +25 °C dans l'emballage d'origine non ouvert. Une température de stockage plus élevée réduit considérablement la durée de conservation.

La température de stockage ne doit pas descendre en dessous de +2 °C.

Protéger le produit de la lumière directe du soleil ou de la chaleur, du gel et de l'humidité.

### Conditionnement

L'**ACTIVATEUR SPRAY** est disponible en aérosol 200 ml.

## Santé et sécurité

Contient un liquide volatil.

A utiliser dans un local aéré loin de toute source de chaleur.

Eviter le contact avec la peau.

Utiliser un masque et des gants si nécessaire.

Se laver les mains à l'eau savonneuse après usage.

(Cf. fiche de données de sécurité)



ADHEKO  
Parc GRINNIACO  
ZA CHATANAY NORD  
38540 Grenay  
France  
Tel : 04.74.09.82.35  
Email : [courrier@adheko.com](mailto:courrier@adheko.com)

**Notes à l'utilisateur :** Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de paiement. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.